

# IPS e.max<sup>®</sup> Press Multi

## Prozessübersicht

Modellation, anwachsen an Muffelbasis




Vollanatomische Modellation



Restauration am IPS Multi Wax Pattern anwachsen



IPS Multi Muffelbasis mit angewachsenen Restaurationen



Optional: Erhöhung Inzisalanteil Restaurationen

Einbetten, Pressen



Einbetten



IPS e.max Press Multi, IPS Multi One-Way-Plunger



Patentiertes «horizontales» Pressen



Pressen mit Spezialprogramm und Pressofen (z.B. Programat EP 5010 G2)

Ausbetten, Glanzbrand - fertig



IPS e.max Press Multi nach dem Ausbetten



Malfarben-/Glanzbrand mit IPS e.max Ceram



Farbübereinstimmung mit A-D-Farbschlüssel




Fertige IPS e.max Press Multi-Restauration


# IPS e.max® Press Multi

## Anwachsregel

### Hinweise zum Anwachsen des IPS Multi Wax Pattern



Modellierung mittig zum IPS Multi Wax Pattern positionieren



IPS Multi Wax Pattern mit der schmalere, konischen Seite nach okklusal/inzisal ausrichten.




IPS Multi Wax Pattern zur Vestibulärfläche hin ausrichten



Spalt zwischen Modellierung und Wax Pattern mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht.

### Anwachsen Frontzahn



IPS Multi Wax Pattern Form A in «Verlängerung» der Labialfläche an die Modellierung anwachsen.



Spalt mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht. Falls notwendig, basale Ecke am Wax Pattern runden.

### Anwachsen Frontzahn mit filigranem Stumpf




IPS Multi Wax Pattern Form B in «Verlängerung» der Labialfläche an die Modellierung anwachsen.



Spalt mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht.

### Anwachsen Veneer



IPS Multi Wax Pattern Form A in «Verlängerung» der Labialfläche an der Modellierung positionieren. Präparationsrand beachten.




Spalt mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht. Falls notwendig, basale Ecke am Wax Pattern runden.



Das Veneer **nicht** von labial anwachsen.

### Anwachsen Seitenzahn



IPS Multi Wax Pattern Form A vertikal mittig an der Restauration fixieren. Verjüngung des Wax Pattern nach okklusal.



Für einen natürlichen Farbverlauf der bukkalen Fläche das IPS Multi Wax Pattern Form A an der mesio-bukkale Seite ansetzen.



Spalt mit wenig Wachs schliessen, ohne dass eine verdickte Stelle entsteht. Falls notwendig, basale Ecke am Wax Pattern runden.